

## PRODUKTDATABLAD

**Namn:** Nordic AK 326  
**Artikelnummer:** 3260 (C-bas), 3264 (A-bas)  
**Typ:** Alkyd

**Användningsområde:** Nordic AK 326 är en snabbtorkande halvblank enskiktadfärg avsedd för sprutmålning på järn och plåt ytor. Den lämpar sig väl för användning på stålkonstruktioner. Nordic AK 326 innehåller ett aktivt rostskyddspigment.

**Förbehandling:** **Förberedande rengöring:** Rengör ytorna från all fast smuts. Avlägsna vattenlösliga salter, fett och olja med vatten- eller emulsionsvätt. Skölj ytorna grundligt med vatten och låt dem torka, alt. tvätta med förtunning RÖA 677, (ISO 12944-4).  
**Stålytor:** Blästring Sa 2½, alt. stålborstning/slipning på mindre ytor till min. St 2, enligt ISO 8501-1:2007.  
**Ytor av tunnplåt:** Stålborstning eller slipning till metallrent.

**Appliceringsförhållande:** Ytan som målas ska vara torr. Under appliceringen och torktiden bör luftens, ytans och färgens temperatur vara över +5°C. Dessutom skall temperaturen för ytan som målas och för färgen vara minst 3°C över luftens daggpunkt.

**Appliceringsmetod:** Sprutmålning  
**Färgåtgång / skiktjocklek:** Vid 40µm torrfilm cirka 10 m<sup>2</sup>/l  
**Torktider:** Lufttork 23°C Dammtorr 30 minuter Genomtorr 5 timmar  
**Övermålningsbar:** Inom: 2 dagar  
**Förtunning:** Nordic AK medium thinner (92 9900).  
**Systembeskrivning:** Färgen är av enskiktstyp har aktivt rostskyddspigment och kräver därför ej en primer för utomhus bruk.  
**Täcklack:** Färgen appliceras med färgspruta. Späd till lämplig viskositet med Nordic ak medium thinner. Sprutas till fulltäckning med en sprutning. Täckning uppnås vid cirka 40 my. Vid flera skikt se till att färgen får avlufta sig 15-30 minuter innan nytt skikt lägges (gäller vid sprutmålning och när extremt tjocka skikt skall åstadkommas).

**Tekniska data**  
**Torrhalt:** Volymtorrhalt: 42 ± 2 %  
**Densitet:** 1,20± 0,15Kg/l beroende av kulör  
**VOC:** 550±20g/l beroende av kulör  
**Leveransviskositet:** 100-120 sek vid 23 °C DIN Cup 4 mm,  
**Glansgrad:** Halvblank

**Lagring:** Lagras torrt och vid rumstemperatur  
**Lagringstid** I oöppnad förpackning 2 år

Detta datablad är baserad på de kunskaper runt produkten vi har idag och är menad som en generell orientering om produkten och dess egenskaper. Detta skall inte uppfattas som någon rättslig garanti utan i detta hänvisas till Sveriges färgfabrikanters allmänna leveransvillkor.

För senaste version av datablad kontakta oss eller hämta hem databladet på [www.rotmotaverken.se](http://www.rotmotaverken.se)