

PRODUKTDATABLAD

Namn:	Nordic AK COAT 221	
Artikelnummer:	Beroende av kulör	
Typ:	Alkydfärg	
Användningsområde:	Nordic AK Coat 221 är avsedd för målning på järn, stål, plåt ytor. Nordic AK Coat 221 ger en fyllig och blank yta. Har god utomhushållbarhet. Kan med fördel användas som täckfärg över de flesta primers. Nordic AK Coat 221 kan läggas i tjocka skikt utan rinning.	
Förbehandling:	Grundmålade ytor: Avlägsna vattenlösliga salter, fett, olja och andra föroreningar genom tvättning, samt skölj noga rent. Låt ytorna torka, och avlägsna ev. damm före applicering. Reparera eventuella skador i grundfärgen, (ISO 12944-4).	
Appliceringsförhållande:	Ytan som målas ska vara torr. Under appliceringen och torktiden bör luftens, ytans och färgens temperatur vara över +5°C. Dessutom skall temperaturen för ytan som målas och för färgen vara minst 3°C över luftens daggpunkt.	
Appliceringsmetod:	Sprutmålning	
Färgåtgång / skiktjocklek:	Vid 40µm torrfilm cirka 10 m ² /l	
Torktider: Lufttork (23 C)	Dammtorr 30 minuter.	Genomtorr 4 timmar.
Övermålningsbar:	Inom: 1 dygn.	Efter: 6 dygn.
Förtunning:	Förtunning 640.	
Systembeskrivning:	För utomhusbruk skall primer först appliceras för bästa rostskydd.	
Primer:	Använd Nordic AK Primer 125.	
Täcklack:	Färgen appliceras med färgspruta. Späd till lämplig viskositet beroende på metod, med förtunning 640. Sprutas till fulltäckning med en sprutning. Täckning uppnås vid cirka 40 my. Vid flera skikt se till att färgen får avlufta sig 15-30 minuter innan nytt skikt lägges (gäller vid sprutmålning och när extremt tjocka skikt skall åstadkommas).	
Tekniska data		
Torrhalt:	Volymtorrhalt: 45 ± 2 %	
Densitet:	1,10±0,1 Kg/l beroende av kulör	
VOC:	470±10 g/l	
Leveransviskositet:	90-140 sek vid 23°C DIN Cup 4 mm	
Glansgrad:	blank	
Lagring:	Lagras torrt och vid rumstemperatur	
Lagringstid:	I oöppnad förpackning 2 år	

Detta datablad är baserad på de kunskaper runt produkten vi har idag och är menad som en generell orientering om produkten och dess egenskaper. Detta skall inte uppfattas som någon rättslig garanti utan i detta hänvisas till Sveriges färgfabrikanters allmänna leveransvillkor.

För senaste version av datablad kontakta oss eller hämta hem databladet på www.rotmotaverken.se