

## PRODUKTDATABLAD

**Namn:** Nordic AK PRIMER 120  
**Artikelnummer:** Beroende av kulör.  
**Typ:** Modifierad alkyd. Luft eller forcertorkad.

**Användningsområde:** Nordic AK Primer 120 är avsedd för sprut och penselmålning på metall. Den lämpar sig väl för att användas på stålkonstruktioner samt produkter där inte snabb torktid är nödvändig. Den ger ett bra rostskydd och kan övermålas med de flesta täckfärger. Innehåller lacknafta som lösningsmedel.

**Förbehandling:** **Förberedande rengöring:** Rengör ytorna från all fast smuts. Avlägsna vattenlösliga salter, fett och olja med vatten- eller emulsionsvätt. Skölj ytorna grundligt med vatten och låt dem torka, alt. tvätta med förtunning RÖA 677, (ISO 12944-4).  
**Stålytor:** Blästring Sa 2½, alt. stålborstning/slipning på mindre ytor till min. St 2, enligt ISO 8501-1:2007.  
**Ytor av tunnplåt:** Stålborstning eller slipning till metallrent.

**Appliceringsförhållande:** Ytan som målas ska vara torr. Under appliceringen och torktiden bör luftens, ytans och färgens temperatur vara över +5°C. Dessutom skall temperaturen för ytan som målas och för färgen vara minst 3°C över luftens dagpunkt.

**Appliceringsmetod:** Spruta, pensel eller roller.

**Färggång / skiktjocklek:** Vid 40µm torrfilm cirka 12 m<sup>2</sup>/l.

**Torktider:** Lufttork 23°C Dammtorr 60 minuter. Genomtorr 8 timmar.

**Övermålningsbar:** Efter 60 minuter.

**Förtunning:** Förtunning 652.

**Systembeskrivning:** Produkten ingår i två skiktssystem för bästa rostskydd.

**Primer:** Färgen appliceras med färgspruta, pensel eller roller till min 30-40 µm. Späd till lämplig viskositet med Förtunning 652. Låt därefter färgen lufttorka minst 60 minuter innan övermålning.

**Täcklack:** Övermåla med Nordic AK Coat 214 eller annan motsvarande täcklack.

### Tekniska data

**Torrhalt:** Volymtorrhalt: 51 ± 2 %  
**Densitet:** 1,30± 0,15Kg/l beroende av kulör  
**VOC:** 380±20g/l beroende av kulör  
**Leveransviskositet:** 70-100 sek vid 23 °C DIN Cup 4 mm,  
**Glansgrad:** Helmatt

**Lagring:** Lagras torrt och vid rumstemperatur  
**Lagringstid** 1 öppnad förpackning 2 år

Detta datablad är baserat på de kunskaper runt produkten vi har idag och är menad som en generell orientering om produkten och dess egenskaper. Detta skall inte uppfattas som någon rättslig garanti utan i detta hänvisas till Sveriges färgfabrikanters allmänna leveransvillkor.

För senaste version av datablad kontakta oss eller hämta hem databladet på [www.rotmotaverken.se](http://www.rotmotaverken.se)