

## PRODUKTDATABLAD

**Namn:** Nordic AK PRIMER 125  
**Artikelnummer:** Beroende av kulör.  
**Typ:** Modifierad alkyd. Luft eller forcertorkad.

**Användningsområde:** Nordic AK Primer 125 är avsedd för sprutmålning på metall. Den lämpar sig väl för att användas på stålkonstruktioner samt produkter där snabb torktid är nödvändig. Den ger ett bra rostskydd och kan övermålas med de flesta täckfärger. Bygger tjocka skikt.

**Förbehandling:** **Förberedande rengöring:** Rengör ytorna från all fast smuts. Avlägsna vattenlösliga salter, fett och olja med vatten- eller emulsionsvätt. Skölj ytorna grundligt med vatten och låt dem torka, alt. tvätta med förtunning RÖA 677, (ISO 12944-4).  
**Stålytor:** Blästring Sa 2½, alt. stålborstning/slipning på mindre ytor till min. St 2, enligt ISO 8501-1:2007.  
**Ytor av tunnplåt:** Stålborstning eller slipning till metallrent.

**Appliceringsförhållande:** Ytan som målas ska vara torr. Under appliceringen och torktiden bör luftens, ytans och färgens temperatur vara över +5°C. Dessutom skall temperaturen för ytan som målas och för färgen vara minst 3°C över luftens dagpunkt.

**Appliceringsmetod:** Sprutmålning.  
**Färgåtgång / skiktjocklek:** Vid 40µm torrfilm cirka 10 m<sup>2</sup>/l.  
**Torktider:** Lufttork 23°C Dammtorr 30 minuter. Genomtorr 5 timmar.  
**Övermålningsbar:** Efter 30 minuter.  
**Förtunning:** Förtunning 640.  
**Systembeskrivning:** Produkten ingår i två skiktssystem för bästa rostskydd.  
**Primer:** Färgen appliceras med färgspruta till min 30-40 µm. Späd till lämplig viskositet med Förtunning 640. Låt därefter färgen lufttorka minst 30 minuter innan övermålning.  
**Täcklack:** Övermåla med Nordic AK Coat 221, Nordic AK Coat 214 eller annan motsvarande täcklack.

**Tekniska data**  
**Torrhalt:** Volymtorrhalt: 41 ± 2 %  
**Densitet:** 1,30± 0,15Kg/l beroende av kulör  
**VOC:** 510±20g/l beroende av kulör  
**Leveransviskositet:** 40-60 sek vid 23 °C DIN Cup 4 mm,  
**Glansgrad:** Helmatt

**Lagring:** Lagras torrt och vid rumstemperatur  
**Lagringstid** I öppnad förpackning 2 år

Detta datablad är baserat på de kunskaper runt produkten vi har idag och är menad som en generell orientering om produkten och dess egenskaper. Detta skall inte uppfattas som någon rättslig garanti utan i detta hänvisas till Sveriges färgfabrikanters allmänna leveransvillkor.

För senaste version av datablad kontakta oss eller hämta hem databladet på [www.rotmotaverken.se](http://www.rotmotaverken.se)