

PRODUKTDATABLAD

Namn:	Nordic Aqua Coat 281		
Artikelnummer:	Beroende av kulör		
Typ:	Alkyd / Acryl		
Användningsområde:	Nordic Aqua Coat 281 är avsedd för målning på järn, stål, plåtytor och plast såväl inomhus som utomhus. Nordic Aqua Coat 281 ger en fyllig och blank yta. Har god utomhushållbarhet. Kan med fördel användas som täckfärg över de flesta primers.		
Förbehandling:	Grundmålade ytor: Avlägsna vattenlösliga salter, fett, olja och andra föroreningar genom tvättning, samt skölj noga rent. Låt ytorna torka, och avlägsna ev. damm före applicering. Reparera eventuella skador i grundfärgen, (ISO 12944-4).		
Appliceringsförhållande:	Ytan som skall målas skall vara torr. Under appliceringen och torktiden bör luftens, ytans och färgens temperatur vara över +15°C. Dessutom skall temperaturen för ytan som målas och för färgen vara minst 3°C över luftens daggpunkt. För att undvika alltför snabb torkning i början bör den relativa luftfuktigheten i synnerhet vid sprutmålning vara över 30%.		
Appliceringsmetod:	Sprutmålning / Pensel		
Färgåtgång / skiktjocklek:	Vid 40µm torrfilm cirka 10 m ² /l		
Torktider:	Luftork (23 C)	Dammtorr 2-3 timmar	Hanteringsbar: 4-6 timmar
	Forcertork	Avluftning 10 minuter innan ugn	20 minuter vid 50-80°C
Övermålningsbar:	Efter 2 timmar med sig själv		
Förtunning:	Avjoniserad vatten		
Systembeskrivning:	Produkten är framtagen för att ingå i ett två skiktssystem		
Primer:	Nordic Aqua primer 180 eller Nordic Aqua 350		
Täcklack	Färgen appliceras med färgspruta eller pensel. Späd till lämplig viskositet beroende på metod. Sprutas till fulltäckning med en sprutning. Täckning uppnås vid cirka 40 my.		
	Tekniska data		
Torrhalt	Volymtorrhalt: 40 ± 4%		
Densitet:	1,05 - 1,25 Kg/l beroende av kulör		
VOC:	40±20 g/l		
Leveransviskositet:	70-100 Ku vid 23°C		
Glansgrad (ISO 2813)	Blank		
Lagring:	Lagras torrt och vid rumstemperatur		
Lagringstid	I öppnad förpackning 12 månader		

Detta datablad är baserad på de kunskaper runt produkten vi har idag och är menad som en generell orientering om produkten och dess egenskaper. Detta skall inte uppfattas som någon rättslig garanti utan i detta hänvisas till Sveriges färgfabrikanters allmänna leveransvillkor.

För senaste version av datablad kontakta oss eller hämta hem databladet på www.rotmotaverken.se