

PRODUKTDATABLAD

Namn: **Nordic Coat SE**
Artikelnummer: Beroende på glans
Typ: Ugnstorkande täckfärg

Användningsområde: Nordic Coat SE, en ugnslack baserad på högvärdiga råvaror för målning av både inomhus- och utomhusobjekt. Nordic Coat SE har en snabb dammtork och ger en hård yta. Nordic Coat SE har bra kemikaliebeständighet och är ljusäkta och glansstabil vid exponering utomhus. Nordic Coat SE gulnar ej vid överbränning och har utmärkt vidhäftning till bl.a. aluminium.

Förbehandling: **Förberedande rengöring:** Rengör ytorna från all fast smuts. Avlägsna vattenlösliga salter, fett och olja med vatten- eller emulsionstvätt. Skölj ytorna grundligt med vatten och låt dem torka, alt. tvätta med förtunning RÖA 677, (ISO 12944-4).
Stålytor: Blästring Sa 2½, alt. stålborstning/slipning på mindre ytor till min. St 2, enligt ISO 8501-1:2007.
Ytor av tunnplåt: Stålborstning eller slipning till metallrent.

Appliceringsförhållande: Ytan som målas ska vara torr. Under appliceringen och torktiden bör luftens, ytans och färgens temperatur vara över +5°C. Dessutom skall temperaturen för ytan som målas och för färgen vara minst 3°C över luftens dagpunkt.

Appliceringsmetod: Sprutmålning både högtryck och konventionell.

Färgåtgång / skiktjocklek: Vid 40µm torrfilm cirka 12m²/l (teor.) Rekommenderad färgfilm 25-35 µm, tort.

Torktider: ugnstork Avluftning: ca: 20 minuter Obejkttemperatur: 150°C, 20 minuter

Förtunning: Nordic OX Thinner Medium (91 9900).

Torrhalt: **Tekniska data**
Volymtorrhalt: 48 ± 2 %
Densitet: 1,10 ± 0,1 Kg/l
VOC: 460± 30g/l beroende av kulör
Glansgrad: 20 GU eller 90 GU
Lagring: Lagras torrt och vid rumstemperatur
Lagringstid I oöppnad förpackning 2 år.

Detta datablad är baserad på de kunskaper runt produkten vi har idag och är menad som en generell orientering om produkten och dess egenskaper. Detta skall inte uppfattas som någon rättslig garanti utan i detta hänvisas till Sveriges färgfabrikanters allmänna leveransvillkor.

För senaste version av datablad kontakta oss eller hämta hem databladet på www.rotmotaverken.se