

PRODUKTDATABLAD

Namn: Nordic EE PRIMER 130

Artikelnummer: Beroende av kulör.

Typ: Epoxiester. Luft eller forcertorkad.

Användningsområde: Nordic EE Primer 130 är avsedd för målning på järn och metall. Nordic EE Primer 130 är lämplig som grundfärg under pulver och oxiranesterfärger. Dessutom lämpar sig primern för målning av produkter som ska bearbetas.

Förbehandling: **Förberedande rengöring:** Rengör ytorna från all fast smuts. Avlägsna vattenlösliga salter, fett och olja med vatten- eller emulsionsvätt. Skölj ytorna grundligt med vatten och låt dem torka, alt. tvätta med förtunning RÖA 677, (ISO 12944-4).
Stålytor: Blästring Sa 2½, alt. stålborstning/slipning på mindre ytor till min. St 2, enligt ISO 8501-1:2007.
Ytor av tunnplåt: Stålborstning eller slipning till metallrent.

Appliceringsförhållande: Ytan som målas ska vara torr. Under appliceringen och torktiden bör luftens, ytans och färgens temperatur vara över +5°C. Dessutom skall temperaturen för ytan som målas och för färgen vara minst 3°C över luftens dagpunkt.

Appliceringsmetod: Sprutmålning / Doppning.

Färgåtgång / skiktjocklek: Vid 30µm torrfilm cirka 13 m²/l.

Torktider: Lufttork 23°C Dammtorr 30 minuter. Genomtorr 2 timmar.

Övermålningsbar: Efter 30 minuter.

Förtunning: Nordic AK medium thinner (92 9900).

Systembeskrivning: Produkten ingår i två skiktsystem för bästa rostskydd.

Primer: Färgen appliceras med färgspruta till min 20-30 µm. Späd till lämplig viskositet med Nordic AK medium thinner. Låt därefter färgen lufttorka minst 30 minuter innan övermålning.

Täcklack: Övermåla med Nordic OX, pulver eller annan motsvarande täcklack.

Tekniska data
Torrhalt: Volymtorrhalt: 39 ± 2 %
Densitet: 1,30 ± 0,15Kg/l beroende av kulör
VOC: 520±20g/l beroende av kulör
Leveransviskositet: 40-60 sek vid 23 °C DIN Cup 4 mm
Glansgrad: Helmatt

Lagring: Lagras torrt och vid rumstemperatur
Lagringstid I oöppnad förpackning 2 år

Detta datablad är baserat på de kunskaper runt produkten vi har idag och är menad som en generell orientering om produkten och dess egenskaper. Detta skall inte uppfattas som någon rättslig garanti utan i detta hänvisas till Sveriges färgfabrikanters allmänna leveransvillkor.

För senaste version av datablad kontakta oss eller hämta hem databladet på www.rotmotaverken.se