

## PRODUKTDATABLAD

**Namn:** Nordic HAMRA 250  
**Artikelnummer:** Beroende av kulör.  
**Typ:** Lufttorkande effektlack baserad på alkyd.

---

**Användningsområde:** Nordic Hamra 250 är avsedd för sprutmålning på metall. Den lämpar sig väl för att användas på stålkonstruktioner samt produkter där snabb torktid är nödvändig.

**Förbehandling:** **Förberedande rengöring:** Rengör ytorna från all fast smuts. Avlägsna vattenlösliga salter, fett och olja med vatten- eller emulsionsvätt. Skölj ytorna grundligt med vatten och låt dem torka, alt. tvätta med förtunning RÖA 677, (ISO 12944-4).  
**Stålytor:** Blästring Sa 2½, alt. stålborstning/slipning på mindre ytor till min. St 2, enligt ISO 8501-1:2007.

**Ytor av tunnplåt:** Stålborstning eller slipning till metallrent.

**Appliceringsförhållande:** Ytan som målas ska vara torr. Under appliceringen och torktiden bör luftens, ytans och färgens temperatur vara över +5°C. Dessutom skall temperaturen för ytan som målas och för färgen vara minst 3°C över luftens daggpunkt.

---

**Appliceringsmetod:** Sprutmålning.

**Färgåtgång / skiktjocklek:** Vid 40µm torrfilm cirka 10 m<sup>2</sup>/l.

**Torktider:** Lufttork 23°C Dammtorr 30 minuter. Genomtorr 12 timmar.

**Förtunning:** Förtunning 671 vid behov.

**Systembeskrivning:** Produkten ingår i två skiktssystem för bästa rostskydd.

**Primer:** För utomhusdetaljer krävs en rostskyddsprimer i botten lämpligen Nordic AK Primer 125.

**Täcklack:** Färgen appliceras med färgspruta. Späd vid behov. Omröres före målning, färgen får ej stå under omrörning under pågående målning. För bästa resultat applicera ett dimskikt före huvudskiktet, huvudskiktet lägges minst 40 µm. Vid flera skikt tillse att färgen får avlufta 5-10 minuter mellan skikten.

---

### Tekniska data

**Torrhalt:** Volymtorrhalt: 42 ± 2 %

**Densitet:** 1 ± 0,05Kg/l beroende av kulör

**VOC:** 500±20g/l beroende av kulör

**Leveransviskositet:** 40-60 sek vid 23 °C DIN Cup 4 mm,

**Glansgrad:** Blank

---

**Lagring:** Lagras torrt och vid rumstemperatur

**Lagringstid** I oöppnad förpackning 2 år

---

Detta datablad är baserad på de kunskaper runt produkten vi har idag och är menad som en generell orientering om produkten och dess egenskaper. Detta skall inte uppfattas som någon rättslig garanti utan i detta hänvisas till Sveriges färgfabrikanters allmänna leveransvillkor.

För senaste version av datablad kontakta oss eller hämta hem databladet på [www.rotmotaverken.se](http://www.rotmotaverken.se)