

PRODUKTDATABLAD

Namn: Nordic Heat 306
Artikelnummer: Art.nr 3061
Typ: Värmebeständig färg, utan silicon

Användningsområde: Nordic Heat 306 är snabbtorkande och värmebeständig färg upp till 600 °C. Nordic Heat 306 är i första hand avsedd för heta ytor inomhus såsom pannor och kaminer.

Förbehandling: **Förberedande rengöring:** Rengör ytorna från all fast smuts. Avlägsna vattenlösliga salter, fett och olja med vatten- eller emulsionsvätt. Skölj ytorna grundligt med vatten och låt dem torka, alt. tvätta med förtunning RÖA 677, (ISO 12944-4).
Stålytor: Blästring Sa 2½, alt. stålborstning/slipning på mindre ytor till min. St 2, enligt ISO 8501-1:2007.
Ytor av tunnplåt: Stålborstning eller slipning till metallrent.

Appliceringsförhållande: Ytan som målas ska vara torr. Under appliceringen och torktiden ska luftens, ytans och färgens temperatur vara över +5°C. Dessutom skall temperaturen för ytan som målas och för färgen vara minst 3°C över luftens dagpunkt.

Appliceringsmetod: Sprut- eller penselmålning

Färgåtgång / skiktjocklek: Vid 20µm torrfilm cirka 18 m²/l

Torktider: Luftork (23 C) Dammtorr 10 minuter Genomtorr 2 timmar

Förtunning: Nordic AK Thinner (92 9900)

Täcklack: Färgen kan appliceras med färgspruta eller pensel. Späd till lämplig viskositet beroende på metod, med Corresit 640. Sprutas till fulltäckning med en sprutning. Täckning uppnås vid cirka 20 my. Vid flera skikt se till att färgen får avlufta sig ca 2 timmar innan nytt skikt lägges.

	Tekniska data
Torrhalt	Volymtorrhalt: 36 ± 1%
Densitet:	0,95-1,05Kg/l beroende av kulör
VOC:	560 g/l
Leveransviskositet:	16-25 sek vid 23 °C DIN Cup 4 mm
Glansgrad (ISO 2813)	matt

Lagring: Lagras torrt och vid rumstemperatur
Lagringstid I oöppnad förpackning 2 år

Detta datablad är baserat på de kunskaper runt produkten vi har idag och är menad som en generell orientering om produkten och dess egenskaper. Detta skall inte uppfattas som någon rättslig garanti utan i detta hänvisas till Sveriges färgfabrikanters allmänna leveransvillkor.

För senaste version av datablad kontakta oss eller hämta hem databladet på www.rotmotaverken.se